

**ТОВ «ВО БОГУСЛАВСЬКИЙ ГРАНІТ»**  
**09700, м. Богуслав Київської області**  
**ДОКУМЕНТ ПРО ЯКІСТЬ**

ДСТУ БВ.2.7-30-2013

Адреса споживача :ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«Вектор Транс Україна»

Номер партії та кількість матеріалу: 3700 т.

Щебенево – піщана суміш **0,05 – 70 мм**

Дата відвантаження: 05.05.2020 р.

№	Найменування показників	ДСТУ БВ.2.7-30-2013	Фактично	
1	Зерновий склад повний залишок на контрольних ситах : ДСТУ БВ 2.7- 30-2013			
2	На ситі 70 мм за масою	0-15	4,98	
3	На ситі 40 мм за масою	20-40	30,23	
4	На ситі 20 мм за масою	40-65	54,00	
5	На ситі 5 мм за масою	55,80	60,30	
6	На ситі 2,5 мм за масою	65,90	63,5	
7	На ситі 0,63 мм за масою	85-95	90,05	
8	На ситі 0,16 мм за масою	90-100	97,20	
9	На ситі 0,05 мм за масою	95-100	98,15	
10	Вміст пиловидних та глинистих часток (розміром менше 0,05 мм за масою	Не менше 5,0	1,65	
11	Міцність (марка) КРЗ за дробільністю Втрати маси при випробуванні	Марка 1400 12 вкл	10,46	
12	Вміст зерен пластинчатої (лещадної) та голчатої форми	До 15 вкл.	13,2	
13	Насипна щільність кг/м3	253 ± 25	1608	253+- 25
14	Морозостійкість . насичання у розчині сірчано-Кислотного натрію-висушування. Втрати маси після 15 циклів випробувань	Не більше 2,0	1,16	

Начальник лабораторії \_\_\_\_\_

Таран Ігор

